



## HOT MELT ADHESIVES FOR BOOK BINDING

### 製本用熱熔膠

ITEM NO. 製品編號	COLOR 色調	FORM 形狀	SOFTENING POINT (°C) 軟化點	MELT VISCOSITY (CPS/°C) 熔融粘度	APPLICATION TEMPERATURE 使用溫度	MAIN USES 主要用途
HP-620	White 白色	Slats 片狀	96±5 °C	6,600±1,200/170 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 150 lbs 銅版紙書本無線裝訂用 150 磅以下
HP-620A	White 白色	Slats 片狀	98±5 °C	5,000±1,000/160 °C	150~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 150 lbs 銅版紙書本無線裝訂用 150 磅以下
HP-623	White 白色	Slats 片狀	77±5 °C	4,000±800/170 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 150 lbs 銅版紙書本無線裝訂用 150 磅以下
HP-623A	White 白色	Slats 片狀	80±5 °C	6,000±1,200/170 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 150 lbs 銅版紙書本無線裝訂用 150 磅以下
HP-623L	White 白色	Slats 片狀	82±5 °C	2,500±600/170 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 150 lbs 銅版紙書本無線裝訂用 150 磅以下
HP-605	White 白色	Slats 片狀	78±5 °C	5,400±1,400/170 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-605TOYO	White 白色	Slats 片狀	80±5 °C	5,300±1,400/170 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-606T	White 白色	Slats 片狀	85±5 °C	5,400±1,100/160 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-607T	White 白色	Slats 片狀	83±5 °C	4,800±900/160 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-608	White 白色	Slats 片狀	89±5 °C	3,500±700/160 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-608-1	White 白色	Slats 片狀	82±5 °C	4,200±800/160 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-610	White 白色	Slats 片狀	87±5 °C	4,200±800/160 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-601	White 白色	Slats 片狀	83±5 °C	4,600±1,000/160 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-610NE	White 白色	Slats 片狀	80±5 °C	5,000±1,000/170 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-640	White 白色	Slats 片狀	95±5 °C	4,000±800/170 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下



## HOT MELT ADHESIVES FOR BOOK BINDING

### 製本用熱熔膠

ITEM NO. 製品編號	COLOR 色調	FORM 形狀	SOFTENING POINT (°C) 軟化點	MELT VISCOSITY (CPS/°C) 熔融粘度	APPLICATION TEMPERATURE 使用溫度	MAIN USES 主要用途
HP-650	White 白色	Slats 片狀	80±5°C	5,700±1,400/170°C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-690	White 白色	Slats 片狀	80±5°C	1,900±300/170°C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Penetration 書本裝訂用滲透膠
HP-695	White 白色	Slats 片狀	90±5°C	1,500±500/170°C	150 ~ 180	Side Gluing for Book Binding at High Speed above 5000rpm 書本邊膠粘合作用，快速車 5000 轉以上適用
HP-695-1	White 白色	Slats 片狀	90±5°C	1,500±500/170°C	150 ~ 180	Side Gluing for Book Binding at High Speed above 5000rpm 書本邊膠粘合作用，快速車 5000 轉以上適用
HP-697	White 白色	Slats 片狀	78±5°C	2,100±500/160°C	150 ~ 180	Side Gluing for Book Binding at Low Speed below 5000rpm 書本邊膠粘合作用，慢速車 5000 轉以下適用
HP-700	White 白色	Slats 片狀	81±5°C	1,900±500/160°C	150 ~ 180	Side Gluing for Book Binding at Low Speed below 5000rpm 書本邊膠粘合作用，慢速車 5000 轉以下適用
HP-161	Yellow 黃色	Slats 片狀	83±5°C	4,100±800/160°C	150 ~ 180	For Book or Magazine Covering and Wooden Appliance Assembly 書本或雜誌封面粘合作用，木器組合作用
HP-161T	White 白色	Slats 片狀	90±5°C	3,500±700/160°C	150 ~ 180	For Wood Free Paper Book or Magazine Covering 模造紙封面粘合作用
HP-161D	White 白色	Slats 片狀	88±5°C	3,300±700/160°C	150 ~ 180	For Wood Free Paper Book or Magazine Covering 模造紙封面粘合作用
HP-5005	White 白色	Slats 片狀	92±5°C	4,000±1,000/170°C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper 銅版紙書本無線裝訂用



## HOT MELT ADHESIVES FOR PACKAGING

### 包裝用熱熔膠

ITEM NO. 製品編號	COLOR 色調	FORM 形狀	SOFTENING POINT (°C) 軟化點	MELT VISCOSITY (CPS/°C) 熔融粘度	APPLICATION TEMPERATURE 使用溫度	MAIN USES 主要用途
HP-161L	Pale Yellow 淡黃色	Slats 片狀	82±5	1,300 ±300 /150 °C	130 ~ 150	Case Making 紙盒封口用
HP-162	Yellow 黃色	Slats 片狀	103±5	1,100 ±200 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-162-1	Yellow 黃色	Slats 片狀	104±5	800 ±200 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-162-2	Yellow 黃色	Slats 片狀	101±5	800 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-162-3	Yellow 黃色	Slats 片狀	103±5	900 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-183S	Yellow 黃色	Slats 片狀	100±5	1,000 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-183S-1	Yellow 黃色	Slats 片狀	102±5	1,000 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-184S	Yellow 黃色	Slats 片狀	101±5	1,300 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-194SS	Yellow 黃色	Slats 片狀	105±5	1,650 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-190	Yellow 黃色	Slats 片狀	85±5	2,100 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Cigarette Filter Seaming 用於香菸濾嘴接著
HP-200	Yellow 黃色	Slats 片狀	100±5	1,400 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-750M	Transparent White 白色透明狀	Slats 片狀	97±5	1,100 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Adhesion of Straw onto Tetrapak 用於利樂包吸管用
HP-515-2	Transparent White 白色透明狀	Slats 片狀	84±5	40,000 ±10,000 /160 °C	160 ~ 180	Adhesion of Aluminum Plat with Non-Woven Fabrics 用於鋁片與不織布貼合用



## HOT MELT ADHESIVES FOR SANITARY PRODUCTS

### 衛材用熱熔膠

ITEM NO. 製品編號	COLOR 色調	FORM 形狀	SOFTENING POINT (°C) 軟化點	MELT VISCOSITY (CPS/°C) 熔融粘度	APPLICATION TEMPERATURE 使用溫度	MAIN USES 主要用途
PS-9420	Pale Yellow 透明略黃	Block 塊狀	85±5 °C	3,700±900 /150 °C	150 ~ 180	Disposable Diaper for Multiline (Construction) and End Sealing 紙尿褲，結構和封端用
PS-9500	Transparent Yellow 透明 黃	Block 塊狀	88±5 °C	3,500±700 /160 °C	150 ~ 180	Disposable Diaper for Elastic Attachment, Multiline (Construction) and End Sealing 紙尿褲，鬆緊帶用，結構用
PS-9800-1	Transparent Yellow 透明 黃	Block 塊狀	86±5 °C	3,000±600 /160 °C	150 ~ 180	Disposable Diaper for Elastic Attachment 紙尿褲，鬆緊帶用
PS-9900	Beige 米色透明	Block 塊狀	87±5 °C	1,600±300 /150 °C	150 ~ 180	Disposable Diaper for Multiline (Construction) 紙尿褲，結構用
PS-5400	White 白色	Block 塊狀	82±5 °C	1,500±300 /150 °C	150 ~ 180	Disposable Sanitary Napkins for Anti-Slip 衛生棉用止滑膠



## OTHERS

### 其他

ITEM NO. 製品編號	COLOR 色調	FORM 形狀	SOFTENING POINT (°C) 軟化點	MELT VISCOSITY (CPS/°C) 熔融粘度	APPLICATION TEMPERATURE 使用溫度	MAIN USES 主要用途
HP-201	Light Yellow 淡黃色	Slats 片狀	100±5	1000±300/170°C	120 ~ 150	Sealing for Paper Bag 紙袋封條用
HP-207A	Light Yellow 淡黃色	Slats 片狀	93±5	7000±1400/170°C	120 ~ 150	Protect Coating for Metal Surface 金屬覆蓋用
HP-215	Light Yellow 淡黃色	Slats 片狀	77±5	900±300/160°C	120 ~ 150	Heat Seal Adhesion 熱封用
HP-670	Light Yellow 淡黃色	Slats 片狀	108±5	3200±600/160°C	130 ~ 160	Adhesion for Paper Pallet 紙棧板貼合用
HP-5920	White 白色	Slats 片狀	68±5	700±100/130°C	110 ~ 130	For coating on paper or fabrics, and then good for heat seal application 應用塗佈於紙或布上,再用於熱封
PS-1387	Brown 咖啡色	Block 塊狀	70±5	600±200/160°C	130 ~ 160	PET Bottle Labeling 保特瓶與 PET 標籤膜黏合用
PS-9600	Deep Yellow 深黃色	Block 塊狀	76±5	800±200/140°C	120 ~ 150	Mouse Trap Adhesive 老鼠板粘膠
PS-9704	White 白色	Block 塊狀	100±5	9000±2000/160°C	150 ~ 170	Label and Hook & Loop Tape (Pressure Sensitive) 標籤用與粘扣帶貼合用(感壓型)
PS-9704Y	Light Yellow 淡黃色	Block 塊狀	76±5	9000±2000/160°C	150 ~ 170	Label (Pressure Sensitive) 標籤用(感壓型)
PS-9704S	Transparent 透明	Liquid 液態	-	4000±100/30°C	-	Label and Tape (Pressure Sensitive) 標籤用膠帶用(感壓型)
PS-760L	Transparent 透明	Liquid 液態	-	300±50/30°C	-	Cover for Non-Woven Fabric, and Heat Seal Adhesion 不織布覆蓋及熱封接著用